

INFORME Nº/REPORT No.: C040871

HOJA Nº/PAGE No.: 1/3

MUESTRA/SAMPLE: 4401 LOTE 081

BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS NO ESMALTADAS DE 96mmx96mm
DUST PRESSED UNGLAZED CERAMIC TILES 96mmx96mm

IDENTIFICACIÓN/IDENTIFICATION: -


PETICIONARIO/REQUESTED BY: TOPCER INDUSTRIA DE CERÁMICA, LDA
Zona Industrial de Oiã
3770 908 OIA (PORTUGAL)

MUESTREO/SAMPLING: -

FABRICANTE/MANUFACTURER: TOPCER INDUSTRIA DE CERÁMICA, LDA

FECHAS REALIZACIÓN/TEST DATES: 10/5/04 - 10/5/04 FECHA RECEPCIÓN/RECEPTION DATE: 26/4/04

NÚMERO DE BALDOSAS/NUMBER OF TILES: 300 FECHA EMISIÓN/ISSUE DATE: 21/5/04



Nota: El color y la tonalidad son sólo aproximados/ Note: Colour and tone are only approximated.

ENSAYOS REALIZADOS/TESTS CARRIED OUT:

UNE-EN ISO 10545-2:1998 + Erratum 1998 DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL/DIMENSIONS AND SURFACE QUALITY.	-
UNE-EN ISO 10545-3:1997 ABSORCIÓN DE AGUA/WATER ABSORPTION.	-
UNE-EN ISO 10545-4:1997 RESISTENCIA A LA FLEXIÓN/MODULUS OF RUPTURE.	X
UNE-EN ISO 10545-5:1998 RESISTENCIA AL IMPACTO/IMPACT RESISTANCE.	-
UNE-EN ISO 10545-6:1998 RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA/RESISTANCE TO DEEP ABRASION.	-
UNE-EN ISO 10545-8:1997 DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL/LINEAR THERMAL EXPANSION.	-
UNE-EN ISO 10545-9:1997 RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO/RESISTANCE TO THERMAL SHOCK.	-
UNE-EN ISO 10545-10:1997 EXPANSIÓN POR HUMEDAD/MOISTURE EXPANSION.	-
UNE-EN ISO 10545-12:1997 RESISTENCIA A LA HELADA/FROST RESISTANCE.	-
UNE-EN ISO 10545-13:1998 RESISTENCIA QUÍMICA/CHEMICAL RESISTANCE	-
UNE-EN ISO 10545-14:1998 RESISTENCIA A LAS MANCHAS/STAIN RESISTANCE	-
EN 101:1991 . DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE SEGÚN MOHS/SCRATCH HARDNESS ACCORDING TO MOHS.	-

INFORME Nº/REPORT No. : C040871 HOJA Nº/PAGE No.: 2/3
MUESTRA/SAMPLE : 4401 LOTE 081
BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS NO ESMALTADAS DE 96mmx96mm
DUST PRESSED UNGLAZED CERAMIC TILES 96mmx96mm
PETICIONARIO/REQUESTED BY : TOPCER INDUSTRIA DE CERÁMICA, LDA
FECHA EMISIÓN/ISSUE DATE : 21/5/04

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DETERMINATION OF MODULUS OF RUPTURE

ENSAYO REALIZADO SEGÚN NORMA/TEST CARRIED OUT ACCORDING TO STANDARD : UNE-EN ISO 10545-4:1997

FECHAS REALIZACIÓN/TEST DATES : 10/5/04 - 10/5/04

RESULTADOS/RESULTS VALORES INDIVIDUALES/INDIVIDUAL VALUES

Diámetro del apoyo/Diameter of rods : d = 20 mm
Espesor del caucho/Thickness of rubber: t = 5 mm
Distancia puntos de apoyo-extremo de la baldosa/Overlap of tiles-edge supports : l = 10 mm
Distancia entre los rodillos de apoyo/Span of the support rods : L = 80 mm

Baldosa Tile	Carga de rotura (N) Breaking load	Fuerza de rotura (N) Breaking strength	Resistencia a la flexión (N/mm ²) Modulus of rupture
1	2628	2102	58
2	2491	1993	54
3	2148	1718	52
4	2079	1663	50
5	2246	1797	49
6	2118	1694	51
7	2109	1687	48

VALOR MEDIO/AVERAGE VALUE
CARGA DE ROTURA/BREAKING LOAD: 2260 N
FUERZA DE ROTURA/BREAKING STRENGTH: 1808 N
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN/MODULUS OF RUPTURE : 52 N/mm²

Incertidumbre de medida del laboratorio/Uncertainty of laboratory measurements : I(k=1)= ± 8 N ± 1 N/mm²

Incertidumbre del valor medio de la muestra/Uncertainty of average value : I(k=1)= ± 85 N ± 2 N/mm²

Incertidumbres estimadas según las recomendaciones del documento ISO/TAG 4/WG 3: Junio 95

Uncertainty evaluated according to recommendations of ISO/TAG 4/WG 3: June 95

INFORME Nº/REPORT No. : C040871 HOJA Nº/PAGE No. : 3/3
MUESTRA/SAMPLE : 4401 LOTE 081
BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS NO ESMALTADAS DE 96mmx96mm
DUST PRESSED UNGLAZED CERAMIC TILES 96mmx96mm
PETICIONARIO/REQUESTED BY : TOPCER INDUSTRIA DE CERÁMICA, LDA
FECHA EMISIÓN/ISSUE DATE : 21/5/04

AICE no se hace responsable en ningún caso de la interpretación o uso indebido que pueda hacerse de este documento, cuya reproducción total o parcial, con fines de publicidad y sin autorización expresa de AICE está totalmente prohibida.
No responsibility is taken for any improper use or interpretation of this document, whose partial or total reproduction for advertising purposes without express authorization by AICE, is strictly forbidden.

El presente informe nº C040871 consta de 3 páginas.
The present report No C040871 consists of 3 pages.

Castellón, 21 de mayo de 2004



ADORACIÓN MUÑOZ LÁZARO
Responsable del Laboratorio
de Ensayos de Producto Acabado

CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD

- Los resultados obtenidos sólo se refieren al material sometido a ensayo.
- No se admite ninguna responsabilidad referente a la exactitud del muestreo a menos que este haya sido efectuado bajo nuestra propia supervisión. Salvo mención expresa, las muestras han sido libremente elegidas por el peticionario.
- La reproducción de este informe sólo está autorizada bajo forma de facsímil íntegro fotográfico.
- AICE no se hace responsable del uso que el peticionario u otra persona o entidad haga de los datos o indicaciones contenidos en el presente informe, en perjuicio o beneficio de las marcas comerciales que el peticionario haya podido citar como identificación de las muestras sometidas a estudio.
- Este informe tiene carácter exclusivamente comercial y no podrá ser utilizado como dictamen pericial en cualquier procedimiento jurisdiccional o administrativo salvo autorización expresa de AICE.
- AICE podrá incluir en sus informes, análisis, resultados, etc., cualquier otra valoración que juzgue necesaria, aun cuando ésta no hubiese sido expresamente solicitada.

LIABILITY CLAUSES

- The results obtained only refer to the material subjected to testing.
- No responsibility is taken for sampling accuracy unless conducted under own supervision. Samples have been freely chosen by the firm requesting testing, except when otherwise expressly stated.
- This report must be reproduced in its entirety.
- No responsibility is taken for any use made of the data or indications contained in the present report by the requesting firm, or other person or body, prejudicial or beneficial to the registered trademarks which the requesting firm may have cited in identifying the samples subjected to study.
- This report has an exclusively commercial character and may not be used in any legal or administrative proceedings as an expert opinion without the express authorisation of ITC.
- Any other evaluation may be included if considered necessary in the reports, analyses, results, etc., even though not expressly requested.
- The confidentiality of the results contained in the present test report is guaranteed.