

CTCV - Medição e Ensaio
Laboratório de Ensaios de Produtos

RELATORIO Nº 1.5.2301/08
Refª amostra 2008.22.2882/PV

Cliente TOPCER - Indústria de Cerâmica, Lda. Processo nº 3.1.5.11858
Endereço 3770-908 OIÃ
Material Pavimento cerâmico 10x10 cm Data ensaio 28-08-2008
Refª cliente 4401.171 Data entrada 30-05-2008

DETERMINAÇÃO DA ABSORÇÃO DE ÁGUA

(segundo ASTM C 373)

Absorção de água [%] de cada provete

Water absorption (%) of each individual tile

1	2	3	4	5
0,04	0,04	0,02	0,03	0,02

Valor médio de absorção de água [%]

0,03

Average water absorption (%)

Classificação segundo EN 14411

Classification according to EN 14411

Grupo

B I a

Group

COIMBRA, 03 de Outubro de 2008

